



FICHA TECNICA

BRUGUER SPORT

Código : 051

Pintura para frontones y pistas de tenis

DESCRIPCIÓN

Pintura especial para el pintado de frontones y pistas de tenis, a base de emulsión acrílica estirenada.

PROPIEDADES

* Excelente resistencia a la intemperie.
* Muy buena resistencia a la alcalinidad.
* Alta resistencia a los impactos.
* Colores muy resistentes.
* Gran poder cubriente.
* Fácil aplicación.
* Totalmente lavable.

USOS

Exterior
Para el pintado y señalización de instalaciones deportivas en paredes y pistas artificiales de cemento o aglomerados asfálticos.
Especialmente para pistas de tenis y frontón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímeros acrílicos estirenados.
Pigmentos	Dióxido de Titanio, pigmentos y cargas minerales.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Colores	Verde Frontón, Rojo Tenis, Verde Tenis y Blanco Señalización.
Contenido en sólidos	36 % en volumen ± 1 54 % en peso ± 1
Densidad (g/cc)	1,37 - 1,40 ± 0,02 según color
Viscosidad	100 KU ± 2
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	Después de 4 horas.

La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.

Rendimiento teórico

4 - 5 m²/ litro en superficies rugosas y porosas.
10 - 14 m²/ litro en superficies lisas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego M-1 Norma UNE 23.727

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola.
Disolvente	Agua.
Dilución	Para brocha y rodillo diluir hasta 5%. Para pistola diluir convenientemente.
Limpieza de útiles	Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, etc. y tener la suficiente porosidad y rugosidad para permitir una perfecta adherencia.

Superficies nuevas

Cemento

Las superficies de cemento nuevo deberán estar bien fraguadas, para ello se deberá esperar un mínimo de 28 días a ser pintadas.
Aplicar una primera capa diluido al 10-15 %, para aplicación a pistola puede diluirse hasta el 25%.
Las capas posteriores se aplicarán sin diluir o diluyendo como máximo al 5%.

Superficies pintadas

Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Bruguer Sport.
Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.
En soportes viejos degradados, caleados o pulverulentos imprimar con Fijador Universal Bruguer (Fijador para Recubrimiento Antigoteras) hasta conseguir un soporte firme.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

Las superficies a pintar infectadas por mohos deben sanearse previamente aplicando Limpiador Antimoho.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158

AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90

